



# FIX A760 TECH

## COLLE ANTI SLIP UNIVERSELLE

### AVANTAGES

- poissant permanent sans limite dans le temps
- sans solvants
- consommation faible
- convient pour application sol et mur

### PRODUIT

Produit de maintien

### APPLICATION

Produit de maintien hautes performances pour moquettes, PVC hétérogènes, dalles plombantes amovibles et sols stratifiés sur sous-couche.

### MISE EN OEUVRE

**Support :** Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primairiser.

**Primairisation :** Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

**Application :** Utiliser la colle FIX A760 TECH non diluée pour des applications murales. Pour les applications au sol la FIX A760 TECH 20 peut être diluée en ajoutant 10% d'eau au maximum. Cela améliore l'application du produit à l'aide d'un rouleau mousse. Bien remuer le produit avant utilisation et appliquer la colle uniformément sur le support à l'aide d'un rouleau mousse. Respecter un temps de gommage de 30 à 60 min. avant de poser le revêtement. Pour des supports fermés (planchers techniques, ancien revêtement PVC, peintures), respecter un temps de gommage de 2 heures au minimum. En pratique le temps de gommage est le temps au bout duquel le film de colle sera devenu transparent. Maroufler soigneusement le revêtement immédiatement après la pose.



## STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com).

<b>Couleur</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Code</b>
laiteux	seau de 5 kg	30615497

Caractéristiques techniques	
<b>Base</b>	polymère acrylique
<b>Densité</b>	± 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Température de mise en oeuvre</b>	+15°C à +20°C
<b>Temps de gommage</b>	30-60 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%) sur supports égalisés. Minimum 2 heures sur supports fermés.
<b>Consommation</b>	support poreux 120-150 g/m <sup>2</sup> support non-poreux 80-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Ouverture à la marche</b>	immédiatement après la pose
<b>Nettoyage de la colle non-durcie</b>	eau
<b>GISCODE</b>	D1

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



**Bostik Belux SA-NV**  
Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
Belgique  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Bostik B.V. | Bostik Benelux BV**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)