



# STIX A540 MULTI PLUS

COLLE EN DISPERSION MULTI-USAGE POUR LINOLÉUM & PVC

## AVANTAGES

- très faible en émission
- sans solvants
- mise en oeuvre facile
- bonne adhérence initiale
- haute force d'adhérence finale
- faible consommation

## PRODUIT

Colle en dispersion sans solvants et très faible en émission.

## APPLICATIONS

Convient en particulier pour PVC en lés ou en dalles, cushion floor et caoutchouc jusqu'à 3,5 mm avec 2 côtés lisses. Convient aussi pour linoléum et différentes moquettes.

## MISE EN OEUVRE

**Support :** Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primairiser.

**Primairisation :** Utiliser les primaires et égalisations adéquats. Egaliser les chapes à base d'asphalte et autres supports non absorbants en minimum 3 mm.

**Application :** Étaler la colle uniformément avec une spatule appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage avant de poser le revêtement; 10 à 15 min. pour encollage lit frais; 30 à 60 min. pour encollage de contact. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd. Après ±30 min. accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend des paramètres extérieurs). Suivre les conseils du fabricant. Encollage de caoutchouc à partir 3 mm : spatule B1.



## STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur [bostiksdsthevercs.com](http://bostiksdsthevercs.com).

<b>Couleur</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Code</b>
beige blanc	seau de 14 kg	30615683

Caractéristiques techniques	
<b>Base</b>	dispersion de résine synthétique
<b>Densité</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Température de mise en oeuvre</b>	+15°C à +20°C
<b>Temps de gommage</b>	encollage lit frais: 10-15 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%) encollage de contact: 30-60 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
<b>Temps ouvert</b>	60 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
<b>Spatule conseillée</b>	A2 consommation ± 320 g/m <sup>2</sup> B1 consommation ± 380 g/m <sup>2</sup> B2 consommation ± 650 g/m <sup>2</sup>
<b>Ouverture à la marche</b>	après 24 h
<b>Temps d'attente pour soudure des joints</b>	24 h
<b>Convient pour roulettes</b>	oui, selon DIN EN 12529
<b>Convient pour sol chauffant</b>	oui, suivre les règles du fabricant
<b>Nettoyage de la colle non-durcie</b>	eau
<b>GEV-EMICODE</b>	EC1+
<b>Der Blaue Engel</b>	RAL UZ 113
<b>GISCODE</b>	D1

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000  
+32 (0) 9 255 17 17



**Bostik Belux SA-NV**  
Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
Belgique  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

**Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Pays-Bas  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)