

DALAPRO[®]

WOOD FINISH PLUS

Enduit de finition blanc, super fin et à séchage rapide.



Résultat final extrêmement fin et tendu.

Finition lisse comme un enduit de laquage gras.

Très souple à travailler.

Séchage rapide.

Idéal comme support pour la peinture laque.

Facile à poncer.

Label Cygne Blanc, EPD et M1.



DALAPRO® WOOD FINISH PLUS

Enduit de finition blanc, super fin et à séchage rapide.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Wood Finish Plus est un enduit manuel prêt à l'emploi, blanc, gras et très fin à base de marbre de dolomie finement moulu. Avec Dalapro Wood Finish Plus, vous obtenez un résultat extrêmement fin et lisse.

Dalapro Wood Finish Plus est conçu spécifiquement pour enduire de petites irrégularités, les grains du bois et rayures sur des surfaces en bois ou métalliques intérieures telles que les châssis, les portes, le MDF etc.

La surface tendue et dure de Wood Finish Plus offre un excellent support suffisamment absorbant pour vos couches de finition fines. Dalapro Wood Finish Plus est un parfait support pour la finition avec une peinture laque. Dalapro Wood Finish Plus peut aussi être placé sur les supports les plus usuels à l'intérieur tels qu'une plaque de plâtre, le plâtre, les enduits existants, le béton, les peintures pour murs et plafonds (mates et satinées) bien fixés, etc. Dalapro Wood Finish Plus possède l'écolabel Cygne Blanc (Svanen).

INSTRUCTIONS

Dalapro Wood Finish Plus est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de pré-mélanger ou de diluer l'enduit avec un maximum de 3 % d'eau si vous souhaitez obtenir une consistance plus fine. Le support doit être sec, propre, stable et suffisamment absorbant. Fixez au préalable les supports poudreux et

farinants. Appliquer au préalable une couche d'apprêt sur les supports en bois et métal.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %. Utilisez un papier de grain 320 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSUMMATION

0,5 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Dalapro Wood Finish sèche rapidement. Plusieurs couches sont possibles par jour. Une couche de 0,5mm peut généralement être poncée après 1 heure. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date de production est indiquée sur

l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DECHETS ET RECYCLAGE

Eliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche

Granulométrie: Max. 0,03 mm

Densité: Env. 1.8 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Blanc

Epaisseur: 0 à 1 mm

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu

Nettoyage: A l'eau

Conditionnement: Tubes de 0.2L et 0.4L, seau en plastique de 3L

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN



Dalapro Wood Finish Plus 3L est conditionné dans un seau recyclable fabriqué principalement en plastique recyclé.

Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@weber-belgium.be. Dernière modification 26/08/2024.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

