

Dupa Fix Grund

Peinture de fond spéciale en milieu solvant, transparente, sans aromatiques, intérieur et extérieur.

Description de produit

Domaine d'utilisation

Primaire spécial à base de solvants, sans aromates, pour l'intérieur et l'extérieur, fortification en profondeur sur les surfaces en plâtre et en béton sablonneuses et poudreuses, ainsi que sur les supports dont les couches de peinture ont été enlevées mécaniquement.

Propriétés

- sans aromatiques
- action fortifiante sur supports sablants et farinants
- approprié sur des systèmes d'isolation thermique polystyrène ou des enduits à base de polystyrène

Matériau de base

Résine de polymérisat – acrylique pure.

Conditionnement

2,5 l en 10 l

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Données techniques

Extrait sec:
%poids: 17
%volume: 21.9

- Densité: Env. 0,9 g/cm³

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
○	○	○	+	+

(-) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié

Application

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.

Méthode d'application

Appliquer avec des outils résistants aux solvants et bien frotter dans le support avec une brosse ou un pinceau résistant aux solvants.

Dilution

Si nécessaire, exclusivement avec 10% au max. de Caparol AF-Verdünner.



INFORMATION TECHNIQUE

Système de couches	Sur des supports normalement ou faiblement absorbants, non dilué, sur supports fortement absorbants, 2 fois mouillé dans mouillé. Bien frotter dans le supports avec outils résistants aux solvants. La couche de fond ne peut pas former de film fermé, brillant.
Consommation	Env. 3 - 6 m ² /L, selon l'état et le pouvoir absorbant du support. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température minimale pour l'application et le séchage : Application possible par temps de gel, si le support est sec et non gelé.
Temps d'attente	Si les températures de la pièce et du mur sont basses, prévoyez des temps de séchage plus longs, si nécessaire plusieurs jours.
Séchage/Temps de séchage	A +20 °C et avec une humidité relative de l'air de 65 %, le support est recouvrable avec un produit solvanté après 12 heures minimum et avec un produit à base d'eau 48 heures au minimum.
Outils	Appliquer l'enduit avec des outils résistant aux solvants. Procédé de projection avec les appareils Airless adaptés. Ne pas utiliser d'appareils de projection à air comprimé, des mélanges d'air explosifs pourraient se former.
Application Airless	Angle de projection : 60° Buse : 0,029" Pression de projection : 50–60 bar Nettoyage des outils au white spirit.
Remarques	Compatibilité avec d'autres produits. Dupa Fix Grund ne peut pas être utilisé avec d'autres produits.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Uniquement pour une application professionnelle

Danger!

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de nuire au fœtus. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient: décane, 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane, alcanes en C9-12, iso-, diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

Appelez un médecin ou le poisoncentre 070/245 245

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides. Déposer les récipients non vides dans un lieu de collecte pour anciennes laques.

Compatibilité

Ne pas mélanger Dupa-Putzfestiger avec d'autres produits.

Valeur limite UE de COV

Pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est < 650 g/l.

Code produit peintures et laques

BSL60

Déclaration du contenu

Résine poly-acrylique, composés aliphatiques, esters, éther glycolique

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique - Edition: 06-2023

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.