

Sylitol[®] RapidGrund 111



Données techniques

Application	Revêtement à base d'eau
Poids spécifique	1,04 g/cm ³

Constituants

Code de produit/Code Gis	M-SK01, BSW10
Conservateur	0%
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	< 0,1%, < 1 g/l
Teneur COV LEED (less water)	< 1 g/l
Sans solvant et plastifiant conforme VdL-RL 01	oui
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Plomb, cadmium, chrome V1	non
SVHC>0,1% - Substances of Very High Concern	non

Sigle d'environnement

Répond à la directive COV conforme	RAL-UZ 102
------------------------------------	------------

Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Revêtement liquide sur supports minéraux tels que béton, maçonnerie, plâtre, réparations, enduits décoratifs, papiers peints, plaques de plâtre. Ne pas utiliser sur les sols et les zones de circulation des parkings, des allées, etc. □	Revêtement décoratif, enduit décoratif, revêtement de fixation de la poussière, revêtement de sol sans exigences techniques particulières, revêtement pour la protection du béton.	oui	oui	oui	oui

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Exigences remplies
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Exigences remplies
Catégorie de produit	Primer, sealer or undercoat
Limite COV	100 g/l
Respecte la limite	Oui
Test AgBB	Attesté
Valeur limite Formaldéhyde <math>< \mu\text{g}/\text{m}^2</math> (28d)	Exigences remplies
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Fiche de données de durabilité: Version: 11-11-2020

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.

DAW Belgium- Koeltoreniaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be