

Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



**ELASTOFILL®**

## Mastic acrylique extrêmement élastique

- Après évaporation de l'eau l'Elastofill forme une masse caoutchouteuse avec une élasticité élevée et permanente (> 900%)
- Très bonne adhérence
- Étanche
- Très résistant aux vieillissement

# ELASTOFILL®

## DESCRIPTION

Mastic acrylique extrêmement élastique pouvant être peint, pour l'obturation de crevasses, fissures. Pour étanchéité, jointolement, colmatage, fixation et collage. Pour usage intérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Convenient pour colmater, rejointoyer, reboucher, fixer, coller sur béton, bois, métal, verre, PVC dur, carrelage, cimentage, alu-bitume, etc.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 3 h, épaisseur du film: 8 mm  
Manipulable: 8 h, épaisseur du film: 8 mm  
Recouvrable: 1 jour, épaisseur du film: 8 mm  
Dur à cœur: ± 1 semaine, épaisseur du film: 8 mm

## CONSUMMATION THÉORIQUE

Pour un joint de 10 mm de largeur et de 15 mm de profondeur: ± 6 mètres courants.  
Appliquer le mastic avec une épaisseur du film humide de max. 10 mm.

## CONSUMMATION PRATIQUE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les fissures seront évidées à la minidisqueuse jusqu'à une ouverture de 0,5 cm de large; quand la profondeur est > 1/2 x la largeur: appliquer un fond de joint. Appliquer un primer sur les lèvres de la fissure, ou bien avec du Parafix, du Pegafix ou du Vernac (dilué avec 10% de Thinner 22). Le PVC sera préalablement traité avec du Primer 44 HS. Le métal et le verre seront traités avec du Noxyde dilué.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pistolet à cartouches (ouverture à choisir) - spatule, couteau à palette, peigne à colle (rainures à colle peignées: épaisseur ± 3 mm).

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, Max. H.R. 80%

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Eau. Après séchage l'Elastofill peut être enlevé mécaniquement ou ramolli avec du thinner synthétique; ensuite éliminer par frottement ou grattage.

## REMARQUES

L'Elastofill peut être recouvert avec les peintures suivantes: peintures acryliques comme Murfill, Paracem, Paracem Semi-Gloss, Pegacryl, Pegacryl Satin, avec des laques alkydes pour bois brillantes et satinées, avec du Porisol et du Pegatex.  
Pour Paracem et Pegamat: isoler obligatoirement avec une couche de Porisol.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Limite COV: 5 g/l  
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 29/05/2024

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu