

CapaTex Mat

Peinture murale multifonctionnelle pour l'intérieur et surfaces protégées à l'extérieur. Dispose du label environnemental européen EU Ecolabel: 012/10



Description de produit

Domaine d'utilisation

Peinture murale multifonctionnelle, mate, pour l'application sur murs et plafonds à l'intérieur et surfaces protégées à l'extérieur.

Propriétés

Approprié comme finition mate sur multiples supports qui doivent être faciles à nettoyer. Application polyvalent, facile et souple.

- émission minimale, sans solvant
- diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et de faible odeur
- résistant aux désinfectants incolores habituels, dilués à l'eau
- application facile et souple
- ne jaunit pas

Matériau de base

Dispersion acrylate

Conditionnement

1,25, 5 et 10 (emballage recyclé) litres

Teintes

RAL 9010 en 10 l, blanc et couleur.

Le blanc est également la bases 1 pour le système ColorExpress. CapaTex Mat peut être teinté à la machine avec les systèmes ColorExpress selon les nuanciers3D- et d'autres collections.

CapaTex Mat peut être teinté avec les teintes vives AmphiColor ou CaparolColor. Pour éviter des différences de nuance toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Les teintes brillantes, intensives, par exemple le jaune, l'orange, le rouge etc. ont un pouvoir couvrant limité. Il est conseillé d'appliquer une couche de fond couvrant, basé sur le système de teintes de fond Caparol. Eventuellement une deuxième couche est nécessaire.

Degré de brillance

Mate (1,9 GU à un angle de mesure de 85°)

DIN 13300/ISO 2813:2014

Stockage

Au frais et à l'abri du gel.
Dans l'emballage original, bien fermé env. 12 mois.

Données techniques

Dans le cas du matériau teinté les données techniques peuvent dévier légèrement.

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ Abrasion humide: | Classe 2 conforme DIN EN 13300 (résistant au frottement) |
| ■ Rapport de contraste: | Classe 2 conforme DIN EN 13300 |
| ■ Densité: | env. 1,47 g/cm ³ |
| ■ Teneur en substance solide: | env. 43 vol.% |
| ■ Epaisseur du film sec: | env. 60 µm à une consommation de 140 ml/m ² |



INFORMATION TECHNIQUE

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	○	-
(-) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.



Préparation du support

Enduits minéraux

Traiter les enduits normalement absorbants, fixes sans préparation. Appliquer une couche de fond sur les enduits poreux rugueux, pulvérulents, absorbants avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.

Enduits de plâtre et enduits de projection

Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor / Premium Primer. Poncer les enduits de plâtre avec laitances, dépeussier et appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.

Panneaux de plâtre

Appliquer, sur des panneaux absorbants, une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor / Premium Primer sur les panneaux lisses et étanches pour améliorer l'adhérence.

Plaques de plâtre enrobées de carton

Poncer les aspérités. Renforcer les réparations de plâtre friables avec Dupa Fix Grund. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor / Premium Primer. Appliquer, sur les plaques contenant des substances décolorantes, hydrosolubles, une couche de fond avec Aqua-inn N° 1

Béton

Enlever d'éventuelles substances qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence, ainsi que toute substance friable ou farinante.

Béton cellulaire

Une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX, dilué à l'eau dans la proportion de 1:3.

Brique silico-calcaire ou brique en terre cuite

Peindre sans préparation.

Couches bien adhérentes

Dépolir les surfaces brillantes et les peintures laques; Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Traiter les couches mates, faiblement absorbantes sans préparation.

Couches mal adhérentes

Eliminer les peintures dispersion, les peintures laques et les enduits à base de résine synthétique mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses, appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor / Premium Primer. Sur supports poreux rugueux, absorbants ou pulvérulents, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépeussier les surfaces. Imprégner avec Dupa Fix Grund.

Détrempes

Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépeussier les surfaces. Imprégner avec Dupa Fix Grund.

Papier ingrains, papier-peint à relief ou décoratif, sans peinture

Peindre sans préparation.

Papier-peint mal adhérent

Enlever complètement. Eliminer les résidus de colle et de maculature par lavage. Appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.

Surfaces atteintes de nicotine, suie, huile ou graisse

Nettoyer la surface et appliquer une couche de fond avec IsoGrund Ultra. Appliquer une finition avec IsoDeck Ultra sur surfaces très atteintes.

Le bois et éléments en bois

Peindre le support avec les produits diluable à l'eau Capacryl Aqua. Consulter les informations techniques concernées.

Petites réfections

Après la préparations nécessaire réparer les petites détériorations avec Caparol Akkordspachtel. Si nécessaire appliquer de nouveau une couche de fond.

Couvre-joint acrylate

Respectez le temps de séchage complet du nouveau des joints souple appliqué, suivez les instructions du fabricant concerné.

Méthode d'application

Appliquer CapaTex Mat à la brosse, au rouleau ou à l'airless.

Airless:

angle 50°

gicleur 0,015-0,017"

pression 150-180 bar

Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi à l'eau.

INFORMATION TECHNIQUE

Système de couches	Couche de fond et/ou intermédiaire CapaTex Mat, dilué avec 5 % d'eau au maximum
	Couche de finition CapaTex Mat, non dilué ou dilué avec 5 % d'eau au maximum.
Consommation	Env. 8 - 10 m ² par couche sur un support lisse et uniformément absorbant. e. Sur des supports rugueux, la consommation peut être plus élevée. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	+ 5 °C pour le support et la température ambiante
Séchage/Temps de séchage	A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air, sec en surface après 1 heure et recouvrable après 10-12 heures. Durci et chargeable après environ 3 jours. Des températures plus basses et des taux d'humidité plus élevés modifient ces données, le temps de séchage sera plus long.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après l'emploi à l'eau.
Remarques	Travailler mouillé-dans-mouillé, sans pauses, pour éviter des reprises.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Uniquement pour l'utilisation professionnelle.

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards..

En cas d'ingestion accidentelle consultez le Poison Centre 070/ 245 245

Elimination des déchets

Emballage et produit conform la législation locale.

Valeur limite UE de COV

la valeur limite de ce produit (cat. A/a) est max. 30 g/l COV (2010). Ce produit contient <1 g/l

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique · Edition: 02-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.