

Rebouchage
jusqu'à 1 cm en
une seule passe

Sans fissure, ni retrait



En tube
sans mélange



Forte adhérence



A base de fibre de
bois



Sans odeur



Tous types de bois



Se teinte
parfaitement



Très facile à poncer



Intérieur/ Extérieur si
recouvert



Mastic Bois

Prêt à l'emploi



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- Le MASTIC BOIS BLANCHON est destiné à réparer fissures et gros trous sur toutes les essences de bois convenablement préparées.
- Formulé avec des résines de hautes performances, le MASTIC BOIS permet des rebouchages sans retrait, ni fissure jusqu'à 1cm en une seule passe.
- Le MASTIC BOIS suit les déformations du bois tout en ayant une excellente adhérence sur tous les bois, aggloméré et contreplaqué.
- Après séchage complet, il se ponce très facilement et peut être recouvert par toutes les finitions bois : huiles, peintures, lasures, vernis...
- Le MASTIC BOIS est sans odeur et prêt à l'emploi.
- Disponible en 5 teintes : bois blanc, chêne clair, chêne rustique, bois exotique et blanc.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si besoin.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION

- Choisir la nuance du MASTIC BOIS, la plus proche du bois** à reboucher.
- Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 1cm en une passe) en lissant rapidement. Pour des rebouchages plus importants, procéder en plusieurs passes successives.
- Environ 40 min après l'application, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
- Après séchage, appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile ou huile-cire, patine, lasure, peinture ou cire.
- Si nécessaire, teinter après le ponçage avec une TEINTE À BOIS BLANCHON : la porosité du MASTIC BOIS permet une prise de teinte parfaite.

****N.B. : l'absorption de la teinte par le mastic sec et poncé étant importante, il est recommandé de choisir une teinte initiale de MASTIC BOIS légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.**

- En extérieur, le MASTIC BOIS doit être protégé par une finition.
- Bien reboucher après usage.
- Recommandation : ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Rincer le matériel avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Mastic Bois

SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées) :

- Séchage égrenable : 40 min.
- Séchage recouvrable : 3h à 16h (selon la taille de la réparation, jusqu'à 1 cm maxi).

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE. TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET MODELAGES SUR BOIS
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille IV, classe 3
CONSISTANCE	Pâte épaisse souple
DURETÉ SHORE D	55
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com